

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DoP)
č. 3.22.19

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobek - identifikační kód typu výrobku | KMB VĚNCOVKA 300 |
| Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 | 3.22 |
| Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce | Zdící prvek P pro použití v chráněném zdivu |
| Výrobce | TVARBET MORAVIA a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín výrobní závod: cihelna Hodonín, Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín |
| Zplnomocněný zástupce | Nebyl ustanoven |
| Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) | Systém 2+ |
| Harmonizovaná norma | ČSN EN 771-1+A1:2017 |
| Oznámený subjekt | Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020 |
| provedl | počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby |
| a vydal | ES certifikát systému řízení výroby č. 1020 - CPR - 060035254 ze dne 26.5.2015 protokol o počáteční zkoušce typu č. 060 - 035258 ze dne 23.2.2012 |

Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rozměry: délka šířka výška | Kategorie tolerancí rozpětí 240 mm T1 R1 300 mm T1 R1 238 mm T1 R1 | ČSN EN 771-1+A1 5/2017 |
| Pevnost v tlaku: průměrná pevnost v tlaku kategorie směr působení zatížení | 20 N/mm ² kategorie I kolmo na styčnou plochu | ČSN EN 771-1+A1 5/2017 |
| Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření | NPD | |
| Přidržnost | 0,15 N/mm ² | ČSN EN 998-2, příloha C 4/2011 |
| Obsah aktivních rozpustných solí | NPD, S0 | nepoužívat pro nechráněné zdivo |
| Reakce na oheň | Eurotřída A1 | |
| Nasákavost | NPD | nepoužívat pro nechráněné zdivo |
| Faktor difúzního odporu | 5/10 | ČSN EN 1745, příloha A 11/2012 |
| Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti | NPD | |
| Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu | 460 kg/m ³ D1 | ČSN EN 771-1+A1 5/2017 |
| Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu | 1830 kg/m ³ D1 | ČSN EN 771-1+A1 5/2017 |
| Tvarové uspořádání | vodorovně děrovaný prvek, skupina 4 | ČSN EN 771-1+A1 (EN 1996-1-1+A1) 5/2017 |
| Rovinnost ložných ploch | NPD | |
| Rovnoběžnost ložných ploch | NPD | |
| Ekvivalentní tepelná vodivost | 0,195 W/(m.K) | ČSN EN 1745, příloha A,B 11/2012 |
| Trvanlivost při účinku zmrazování a rozmrazování | NPD, F0 | |
| Nebezpečné látky | l < 1,0 | vyhl. SÚJB č. 422/2016 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 v platném znění na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

V Hodoníně dne 31. 10. 2019

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

TVARBET MORAVIA a.s.
Dolní Valy 4
695 01 Hodonín
IČ: 136 90 558 • DIČ: CZ13690558
zapsáno v OR KS v Brně oddíl B, vložka 255



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel