




TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Vály 4
695 01 Hodonín
IČ: 13690558
11
1020-CPD-060035254

Tvar a uspořádání:



EN 771-1:2011
vodorovně (podélně) děrovaný pálený zdicí prvek
kategorie I, LD
KMB VĚNCOVKA 365
240 x 365 238 mm

Určené použití: Pro chráněné nosné i nenosné jednovrstvé zděné stěny, pilíře a příčky

Vlastnosti	jednotky	jmenovitý rozměr	tolerance, odkazy
Délka	mm	240	T1, R1
Šířka	mm	365	Tm ±10 mm, R1
Výška	mm	238	T1, R1
Pevnost v tlaku průměrná (se spolehlivostí 95%)	N/mm ²	7,7	kolmo na styčnou plochu
Pevnost v tlaku normalizovaná	N/mm ²	8,8	kategorie I
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD	
Přidržnost	N/mm ²	0,15	stanovená hodnota podle EN 998-2,příloha C
Obsah aktivních rozpustných solí	třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Reakce na oheň	třída	A1	
Nasákavost	%	NPD	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Faktor difuzního odporu		5/10	stanoveno podle EN 1745,Příloha A
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	NPD	
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	kg/m ³	430	D1
Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu	kg/m ³	1730	D1
Tvar a uspořádání			svisle děrovaný prvek - viz obrázek
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	0,195	stanoveno podle EN 1745, příloha A,B
Mrazuvzdornost	třída	NPD, (F0)	
Nebezpečné látky			splňuje požadavky Vyhlášky SÚJB č.307/2002 index hmotnostní aktivity keramic.střepu I<0,8
Rovinnost ložných ploch	mm	NPD	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	NPD	
Rozměr palety	mm	1200x800	
Počet na paletě	ks	72	

KÓD: **4041808122**

NPD - není stanoven žádný ukazatel