




TVARBET MORAVIA, a.s.  
Dolní Vály 4  
695 01 Hodonín  
IČ: 13690558  
11

**1020-CPD-060035254**

Tvar a uspořádání:



**EN 771-1 ed.2:2011**  
**svisle děrovaný pálený zdicí prvek**  
**kategorie I, LD**  
**KMB PROFIBLOK 240**  
**372 x 240 x 238 mm**

Určené použití: Pro chráněné nosné i nenosné jednovrstvé zděné stěny a příčky

Vlastnosti	jednotky	jmenovitý rozměr	tolerance, odkazy
Délka	mm	372	T1, R1
Šířka	mm	240	T1, R1
Výška	mm	238	T1, R1
Pevnost v tlaku průměrná (se spolehlivostí 95%)	N/mm <sup>2</sup>	9,7	( kolmo na ložnou plochu ), kategorie I
Pevnost v tlaku normalizovaná	N/mm <sup>2</sup>	11,2	kategorie I
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD	
Přidrženost	N/mm <sup>2</sup>	0,15	stanovená hodnota podle EN 998-2,příloha C
Obsah aktivních rozpustných solí	třída	NPD (S0)	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Reakce na oheň	třída	A1	
Nasákavost	%		nepoužívat pro nechráněné zdivo
Faktor difuzního odporu		5/10	stanoveno podle EN 1745,Příloha A
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	NPD	
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	kg/m <sup>3</sup>	730	D1
Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu	kg/m <sup>3</sup>	1720	D1
Tvar a uspořádání			svisle děrovaný prvek - viz obrázek
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	0,190	stanoveno podle EN 1745, příloha A,B
Mrazuvzdornost	třída	NPD, (F0)	
Nebezpečné látky			splňuje požadavky Vyhlášky SÚJB č.307/2002 index hmotnostní aktivity keramic.střepeu I<0,8
Rovinnost ložných ploch	mm	NPD	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	NPD	
Rozměr palety	mm	1180x1000	
Počet na paletě	ks	72	

KÓD: **1205100512D**

NPD - není stanoven žádný ukazatel