




Tvar a uspořádání:



TVARBET MORAVIA, a.s.  
Dolní Valy 4  
695 01 Hodonín  
IČ: 13690558  
11  
**1020-CPD-060035254**

**EN 771-1:2011**  
**velmi přesný svisle děrovaný pálený zdicí prvek**  
**kategorie I, LD**  
**KMB PROFIBLOK 300 BRUS**  
**247 x 300 x 249 mm**

Určené použití: Pro chráněné nosné i nenosné jednovrstvé zděné stěny a příčky na tenkou ložnou spáru

Vlastnosti	jednotky	jmenovitý rozměr	tolerance, odkazy
Délka	mm	247	T1+, R1+
Šířka	mm	300	T1+, R1+
Výška	mm	249	T2+, R2+
Pevnost v tlaku průměrná (se spolehlivostí 95%)	N/mm <sup>2</sup>	10	( kolmo na ložnou plochu ), kategorie I
Pevnost v tlaku normalizovaná	N/mm <sup>2</sup>	10	kategorie I
Rožměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD	
Přidrženost	N/mm <sup>2</sup>	0,3	stanovená hodnota podle EN 998-2,příloha C
Obsah aktivních rozpustných solí	třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Reakce na oheň	třída	A1	
Nasákavost	%	NPD	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Faktor difuzního odporu		5/10	stanoveno podle EN 1745,Příloha A
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	NPD	
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	kg/m <sup>3</sup>	780	D1
Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu	kg/m <sup>3</sup>	1710	D1
Tvar a uspořádání			svisle děrovaný prvek - viz obrázek
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	0,190	stanoveno podle EN 1745, příloha A,B
Mrazuvzdornost	třída	NPD, (F0)	
Nebezpečné látky			splňuje požadavky Vyhlášky SÚJB č.307/2002 index hmotnostní aktivity keramic.střepeu I<0,8
Rovinnost ložných ploch	mm	0,5	maximální odchylka
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	1,0	maximální odchylka
Rožměř palety	mm	1180x1000	
Počet na paletě	ks	96	

KÓD: **1104060913C**

NPD - není stanoven žádný ukazatel